


# EMCOLUX

## Synthetic Enamel

<b>KARAKTER</b>	KEUNGGULAN DAN SIFAT KHUSUS	EMCOLUX Synthetic Enamel dibuat khusus dengan bahan alkyd dan pigment berkualitas tinggi, untuk pekerjaan-pekerjaan dekoratif, baik pada kayu maupun besi yang memberikan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketahanan kilap terhadap cuaca</li><li>• Mudah diaplikasi, hasil rata dan halus</li><li>• Perawatan yang mudah</li></ul>
	KOMPOSISI	Alkyd
<b>DATA TEKNIS</b>	NAMA PRODUK	<b>EMCOLUX Synthetic Enamel</b>
	WARNA	Tersedia banyak pilihan warna-warna menarik (silahkan lihat di kartu warna EMCOLUX)
	BERAT JENIS	0.91 – 1.14 kg / L (tergantung warna)
	KADAR ZAT PADAT	60% ± 5 (tergantung warna)
	DAYA SEBAR TEORITIS	10 – 12 m <sup>2</sup> / kg / lapis
	KETEBALAN LAPISAN SETELAH KERING	30 – 40 μ
	JUMLAH LAPISAN YANG DIANJURKAN	2 lapis
	DAYA KILAP	80 – 96 pada sudut 60°
	KEKENTALAN (DIN 4, 30°C)	120 – 160 detik
<b>PELAKSANAAN PENGECATAN</b>	PENGGUNAAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Digunakan sebagai cat akhir pada substrat kayu ataupun besi</li><li>• Sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan bagian luar maupun dalam (interior – eksterior)</li><li>• Cara aplikasi yang mudah</li></ul>
	PERSIAPAN PERMUKAAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permukaan yang akan dicat harus bersih dan kering, bebas dari minyak, debu dan segala kotoran</li><li>• Untuk keperluan pengecatan ulang, bagian-bagian yang telah rusak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kertas gosok / amplas, kemudian dicat dengan cat dasar yang sesuai</li></ul>



# EMCOLUX

## Synthetic Enamel

SISTEM PENGECATAN		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 lapisan EMCO – ZINC CHROMATE/ EMCO PKB sebagai cat dasar untuk substrat besi</li><li>• 1 lapisan EMCO – PKB sebagai cat dasar untuk substrat kayu</li><li>• 2 lapisan EMCOLUX sebagai cat akhir</li></ul>
PENGECER		EMCO THINNER B
METODE PELAKSANAAN		Kuas, rol atau spray
PENGECERAN		<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 – 20% untuk aplikasi menggunakan kuas atau rol</li><li>• 20 – 40% untuk aplikasi menggunakan spray</li></ul>
WAKTU PENGERINGAN		Tergantung pada suhu dan kelembaban <ul style="list-style-type: none"><li>• Kering sentuh: 1.5 – 2 jam</li><li>• Kering sempurna: 2 – 4 jam</li><li>• Pelapisan ulang: Minimum 4 jam setelah lapisan pertama</li></ul>
<b>KEMASAN</b>	KEMASAN DAN PENYIMPANAN	200 cc, 1 kg dan 20 kg atau sesuai permintaan. Simpan di tempat yang teduh, kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik
<b>TINDAKAN PENCEGAHAN</b>	KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hindarkan kontak langsung dengan mata dan terhirup saat mengecat dengan menggunakan alat semprot</li><li>• Harus ada ventilasi yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan</li><li>• Pastikan kaleng tertutup rapat saat tidak digunakan</li><li>• Hindarkan dari api dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li></ul>