



EMCO PRIMER

Kayu dan Besi

KARAKTER

KEUNGGULAN DAN SIFAT KHUSUS

- EMCO PRIMER KAYU DAN BESI adalah cat dasar pelapis pertama pada pengecatan kayu ataupun besi
- Diformulasikan dengan bahan baku resin dan pigmen yang berkualitas tinggi
- Memiliki daya rekat yang baik terhadap substrat maupun cat akhir
- Mengandung bahan aktif yang dapat melindungi kayu dari pelapukan dan besi dari korosi

DATA TEKNIS

KOMPOSISI

Alkyd resin

NAMA PRODUK

EMCO PRIMER KAYU DAN BESI

WARNA

Merah, Orange, Hijau, Abu-abu, Biru, Cream, Hitam dan Putih

BERAT JENIS

1.28 ± 0.02 kg / L (tergantung warna)

KADAR ZAT PADAT

$66 \% \pm 1$ (tergantung warna)

DAYA SEBAR TEORITIS

10 – 12 m² / kg / lapis

KETEBALAN LAPISAN SETELAH KERING

30 – 40 μ

JUMLAH LAPISAN YANG DIANJURKAN

2 lapis

DAYA KILAP

15 - 30 pada sudut 60°

KEKENTALAN (DIN 4, 30°C)

150 ± 2 detik

PELAKSANAAN PENGECATAN

PENGGUNAAN

- Sebagai cat dasar lapisan pertama pada substrat kayu
- Sebagai cat dasar lapisan pertama pada substrat besi

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dan kering, bebas dari minyak, debu dan segala kotoran, untuk besi harus bersih dari karat
- Bila dipakai sebagai cat dasar, permukaan substrat harus benar-benar kering sebelum di cat
- Untuk keperluan pengecatan ulang, bagian-bagian yang telah rusak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kertas gosok/amplas, kemudian dicat dengan cat dasar yang sesuai

Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi

Technical Service Department PT. Mataram Paint, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia
Whatsapp 0811 - 319 - 999, Tel. 031 – 5677133 (Hunting), Fax 031 - 5673221, E-mail: mataram@sby.dnet.net.id



EMCO PRIMER

Kayu dan Besi

SISTEM PENGECATAN

- 1 lapisan EMCO PRIMER KAYU DAN BESI sebagai cat dasar untuk substrat besi
- 1 lapisan EMCO PRIMER KAYU DAN BESI sebagai cat dasar untuk substrat kayu
- 2 lapisan EMCOLUX sebagai cat akhir

PENGECER

EMCO THINNER B

METODE PELAKSANAAN PENGECERAN

Kuas, rol atau spray

- 5 – 10 % untuk aplikasi menggunakan kuas atau rol
- 20 – 25 % untuk aplikasi menggunakan spray

WAKTU PENGERINGAN

Tergantung pada suhu dan kelembaban

- Kering sentuh : 30 menit – 1 jam
- Kering sempurna: 1 – 2 jam
- Pelapisan ulang: Minimum 3 jam setelah lapisan pertama

KEMASAN

KEMASAN DAN PENYIMPANAN

1 kg and 20 kg (sesuai permintaan).

Simpan di tempat teduh, kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik

TINDAKAN PENCEGAHAN

KESELAMATAN

- Hindarkan kontak langsung dengan mata dan terhirup saat mengecat dengan menggunakan alat semprot
- Harus ada ventilasi yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan
- Pastikan kaleng tertutup rapat saat tidak digunakan
- Hindarkan dari api dan jauhkan dari jangkauan anak-anak

Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi

Technical Service Department PT. Mataram Paint, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia
Tel 031- 5671133 (Hunting), Fax 031- 5673221, E-mail: mataram@sby.dnet.net.id