



EMCO Aluminium Effect Paint (Chrome Finish)

特性

优势及特殊性能

EMCO 铝银漆采用特殊树脂基料及高品质铝浆制造并配制而成适用于木材和金属，施工方便，具有耐候性，并能呈现光亮及豪华的效果。

技术数据

产品名称

EMCO ALUMINIUM EFFECT PAINT (CHROME FINISH)

颜色

银色（镀铬效果）

比重

0.96 ± 0.01 毫克/升

固含量

48 % ± 1

覆盖能力

15 - 16 平方米/升/层

干膜厚度

30 - 40 微米

粘度 (DIN 4)

14 - 19 秒 (32 - 27°C)

施工方法

用途

- 用于木材或金属基材的面漆
- 适用于室内及室外
- 施工简便

表面处理

- 待涂表面必须清洁干燥，无油、无尘、无任何污垢或锈蚀
- 对于重涂作业，已损坏或生锈的部位必须先用砂纸/打磨纸清洁干净，然后涂上合适的底漆

涂装系统

- 1层 EMCO - PKB 作为木材/铁件基材的底漆
- 1层 EMCO - 铝粉漆作为面漆

应用方法稀释比例

刷涂、滚涂或喷涂

稀释剂

无需稀释（直接使用）

如需更多信息，请联系：

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 - 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 - 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id



EMCO

Aluminium Effect Paint (Chrome Finish)

干燥时间

取决于温度和湿度

- 指触干: 15 - 20 分钟
- 完全干透: 2 小时

包装

包装与储存

0.75 升和 20 升 (按要求)
存放于阴凉、干燥、通风良好的地方

预防措施

安全注意事项

- 避免直接接触眼睛，喷涂施工时避免吸入漆雾
- 涂装及干燥过程中必须有足够的通风
- 不使用时请确保罐盖紧闭
- 远离火源，置于儿童接触不到的地方

如需更多信息，请联系：

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 - 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 - 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id