



COLOR Synthetic Enamel

特性

优势及特殊性能

COLOR 合成磁漆专门采用 高品质的醇酸树脂和颜料以经济的价格制成，用于装饰性施工，适用于木材和金属的涂装 具有以下特点：

- 干燥快
- 高光泽
- 良好的耐候保色性
- 良好的覆盖能力, 涂布率高
- 易施工，漆膜平整光滑
- 易于维护

技术数据

成分

醇酸树脂

产品名称

COLOR Synthetic Enamel

颜色

提供多种颜色选择 (请查看色卡 COLOR)

比重

0.97 - 1.30 公斤/升 (取决于颜色)

固含量

53% ± 5 (取决于颜色)

理论涂布率

10 - 13平方米/罐/层

干膜厚度

20 - 30 微米

建议涂层数

2 层 (50 - 60 微米)

光泽度

60度角下 90 - 96

粘度 (DIN 4, 30°C)

130 - 160 秒



bit.ly/colorcardCOLOR

施工方法

用途

- 用于木材或金属基材的面漆
- 适用于室内及室外
- 施工简便

如需更多信息，请联系：

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 - 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 - 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id



COLOR Synthetic Enamel

表面处理

- 待涂表面必须清洁干燥，无油、无尘、无任何污垢或锈蚀
- 对于重涂作业，已损坏或生锈的部位必须先用砂纸/打磨纸清洁干净，然后用EMCO PKB/铬酸锌底漆涂刷

涂装系统

- 铁质基材：1层EMCO-铬酸锌/EMCO PKB 作为底漆
- 木材基材：1层EMCO-PKB作为底漆
- 2层 COLOR 作为面漆

技术数据

稀释剂

EMCO 稀释剂 B

应用方法稀释比例

刷涂、滚涂或喷涂

稀释比例

- 刷涂或滚涂稀释 5 – 10%
- 喷涂稀释 25 – 30%

干燥时间

取决于温度和湿度

指触干：45 分钟

完全干透：2 – 3 小时

重涂间隔：第一层后至少 8 小时

包装

包装与储存

0.8 公斤或 20 公斤（按要求）

存放于阴凉、干燥、通风良好的地方

预防措施

安全注意事项

- 避免直接接触眼睛，喷涂施工时避免吸入漆雾
- 涂装及干燥过程中必须有足够的通风
- 不使用时请确保罐盖紧闭
- 远离火源，置于儿童接触不到的地方

如需更多信息，请联系：

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 – 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id