



EMCO PRIMER Kayu dan Besi

特性

优势及特殊性能

- EMCO 木材与铁件底漆是木材或铁件涂装的第一道底漆
- 采用优质树脂和颜料原料配制
- 对基材和面漆均有良好的附着力
- 含有活性成分，可保护木材免受风化、铁件免受腐蚀

技术数据

成分

醇酸树脂

产品名称

EMCO 木材与铁件底漆

颜色

红色、橙色、绿色、灰色、蓝色、奶油色、黑色和白色

比重

1.28 ± 0.02 公斤/升（取决于颜色）

固含量

66% ± 1%（取决于颜色）

理论涂布率

10 – 12 平方米/公斤/层

干膜厚度

30 – 40 微米

建议涂层数

2 层

光泽度

60度角下 15 – 30

粘度 (DIN 4, 30°C)

150 ± 2 秒

施工方法

用途

- 作为木材基材的第一道底漆
- 作为铁件基材的第一道底漆

表面处理

- 待涂漆的表面必须清洁干燥，无油污、灰尘及其他污垢。金属表面必须无锈蚀。
- 用作底漆时，基材表面在涂刷前必须完全干燥
- 对于重涂作业，已损坏或生锈的部位必须先用砂纸/打磨纸清理干净，然后涂上木材与铁件底漆

如需更多信息，请联系：

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 – 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id



EMCO PRIMER Kayu dan Besi

涂装系统

- 1层 EMCO 木材与铁件底漆作为铁件基材的底漆
- 1层 EMCO 木材与铁件底漆作为木材基材的底漆
- 2层 EMCOLUX 作为面漆

稀释剂

EMCO 稀释剂 B

应用方法 稀释比例

刷涂、滚涂或喷涂

- 刷涂或辊涂稀释5 - 10 %
- 喷涂稀释20 - 25 %

干燥时间

取决于温度和湿度

- 指触干: 30分钟 - 1小时
- 完全干透: 1-2 小时
- 重涂间隔: 第一层后至少 3 小时

包装

包装与储存

1 公斤和 20 公斤 (按要求)
存放于阴凉、干燥、通风良好的地方

预防措施

安全注意事项

- 避免直接接触眼睛, 喷涂施工时避免吸入漆雾
- 涂装及干燥过程中必须有足够的通风
- 不使用时请确保罐盖紧闭
- 远离火源, 置于儿童接触不到的地方

如需更多信息, 请联系:

地址 **Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 - 19 Surabaya 60265 Indonesia
数字 Whatsapp 0811 - 319 - 999, 电话 Tel. 031 - 5677133 (Hunting), 传真 Fax 031 - 5673221,
邮箱 E-mail: mataram@sby.dnet.net.id